

SYNTHETIC SIC-ISOPRENE RUBBER SKI-3

► Cis-isoprene synthetic rubber with a minimum content of 1,4-bonds amounting to 96% is essentially a product of isoprene polymerization in isopentane solution in the presence of catalyst based on titanium compounds. It contains darkling antioxidant.

► Каучук синтетический цис-изопреновый с содержанием звеньев - 1,4 не менее 96%, является продуктом полимеризации изопрена в растворе изопентана в присутствии катализатора на основе соединений титана. Содержит темнеющий антиоксидант.

► Product characteristics: Appearance – bale of gray color with shades of blue and brown color; weight of a bale - (30 ± 1) kg; packing – a plastic container, a metal container; shelf life – two (2) year since the date of manufacture

► Характеристики продукта: Внешний вид – брикет серого цвета с оттенками синего, коричневого; вес брикета - (30 ± 1) кг; упаковка – пластиковый контейнер, метал.контейнер; гарантийный срок хранения продукции - 2 года со дня изготовления.

Parameter	СКИ-3 / IR SKI-3		Test method
	group I	group II	
Mooney viscosity ML 1+4 (100 °C) (without rolling) / Вязкость по Муни ML ₁₊₄ (100 °C) (без вальцевания)	80±5	70±5	based on method ASTM D 1646
Stearic acid content, % / Массовая доля стеариновой кислоты, %	0,6-1,4	0,6-1,4	method of supplier
Volatile matter content, %, max / Массовая доля летучих веществ, %, н/б	1,0	1,0	based on method ASTM D 5668
Ash content, %, max / Массовая доля золы, %, н/б	0,6	0,6	based on method ASTM D 5667
Standing Antioxidant content, % (CAS №82209-88-9) / Массовая доля антиоксиданта, %	0,20-0,40	0,20-0,40	method of supplier
Metals content, %,max, namely/Содержание металлов, %	0,005 0,06	0,005 0,06	method of supplier
iron/железо			
titanium/титан			
<i>ASTM D 3403, 135 °C × 30 or 40 min</i>			
Tensile strength at 300 % stretching, MPa, min Условное напряжение при 300 % удлинении, МПа, не менее	7,0	7,0	based on method ASTM D3403
Tensile strength at stretching, MPa, min Условная прочность при растяжении, МПа, н/м	27,5	27,0	based on method ASTM D3403
Relative elongation at break, %, min Относительное удлинение при разрыве, %, н/м	500	500	based on method ASTM D3403
<i>Curing characteristic of rubber compound / Вулканизационные характеристики</i>			
<i>Rheometer MDR 2000, measurement conditions: 160 °C, deformation of 0.5°, MH at 30 min. / Резометр MDR 2000, условия измерения: 160 °C; деформ. 0,5°, МН при 30 мин</i>			
Minimum torque (ML), dNm / Минимальный крутящий момент (М _L), дНм	Information data determined optionally for data set / Информационные данные, определяются факультативно для набора данных		based on method ASTM D 5289
Maximum torque (MH), dNm / Максимальный крутящий момент (МН), дНм			based on method ASTM D 5289
Prevulcanization start time (ts ₁), min / Время до начала вулканизации,(ts ₁), мин			based on method ASTM D 5289
Time to 50% vulcanization (T ₅₀), min / Время достижения 50 % степени вулканизации, (t ₅₀),мин			based on method ASTM D 5289
Time to 90% vulcanization (T ₉₀), min / Время достижения 90 % степени вулканизации, (t ₉₀),мин			based on method ASTM D 5289

JSC Sibur, Manufacturer, Russia



Lvl.13, 167 Macquarie St
Sydney, NSW 2000
Australia

Sales department
Ph: +61 2 8667 3156
Fax: +61 2 9475 0306
email: sales@aquaries-au.com